

Set-Up Gips

Verarbeitungshinweise

- Beschreibung:** Durch die besondere Zusammensetzung erhält der Set-Up Gips eine gut zu verarbeitende Konsistenz. Die Neigung zu Absplitterungen ist sehr gering.
- Der Set-Up-Gips von SCHEU-DENTAL bietet speziell für die Erstellung von CA® CLEAR ALIGNER Schienen mit der CA® SMART 2D-Software eine gute Arbeitsgrundlage. Die Farberkennung der Software wird durch den Kontrast zwischen den Anzeichnungen und dem Set-Up-Gips unterstützt.
- Indikation:** Set-Up Modelle
- Verarbeitung:** Ein optimales Ergebnis erzielen Sie mit einem Anmischverhältnis von 100 g Pulver zu 25 ml Wasser.
- Verarbeitungszeit:** 5 – 6 Minuten
- Lagerung:** Im Originalbehälter dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.
- Technische Daten:** Die Druckfestigkeit nach 24 Stunden beträgt 65 Mpa. Nach 2 Stunden ergibt sich eine Expansion von < 0,09 % (nach DIN EN ISO 6873).
- Hinweis:** Der Set-Up Gips ist formaldehydfrei.

Lieferprogramm:

Set-Up Gips	
2,5 kg	REF 5266.1
5,0 kg	REF 5266.2

Set-Up plaster

Processing Information

- Description:** Thanks to its special composition and consistency, Set-Up plaster is characterised by excellent processing qualities. Moreover, Set-Up plaster has a high spalling resistance.
- It is specifically suited as working basis when fabricating CA® CLEAR ALIGNER splints using the CA® SMART 2D software. Colour detection of the software is supported by a good contrast between the markings and the Set-Up plaster.
- Indication:** Set-Up models
- Processing:** Optimal results are achieved with a mixing ratio of 100 g powder to 25 ml of water.
- Processing time:** 5 – 6 minutes
- Storage:** Keep only in original container. Store tightly closed, cool and dry.
- Technical data:** The compressive strength after 24 hours is 65 MPA.
The expansion after 2 hours is < 0.09% (according to DIN EN ISO 6873).
- Note:** Set-Up plaster is formaldehyde-free.

Delivery program

Set-Up plaster	
2.5 kg	REF 5266.1
5.0 kg	REF 5266.2

Plâtre Set-Up

Consignes de traitement

Description:

Grâce à sa composition et consistance particulière, le plâtre Set-Up est caractérisé par d'excellentes qualités de traitement. En outre, il est également très résistant à l'écaillage.

Le plâtre Set-Up offre une bonne base de travail dans la fabrication des gouttières CA® CLEAR ALIGNER en utilisant le logiciel CA® SMART 2D. La détection de la couleur du logiciel est bien supportée par le contraste entre les marquages et le plâtre Set-Up.

Indication:

Modèles Set-Up

Application:

Des résultats optimaux sont obtenus en observant un ratio de mélange de 100 g de poudre et 25 ml de l'eau.

Temps de traitement:

5- 6 minutes.

Stockage:

Conserver uniquement dans le récipient d'origine, hermétiquement fermé, au frais et au sec.

Données techniques:

La résistance à la compression au bout de 24 heures est de 65 Mpa. Après 2 heures, l'expansion est de <0,09% (selon la norme DIN EN ISO 6873).

Remarque:

Le plâtre Set-Up est exempt de formaldéhyde.

Gamme de livraison:

Plâtre Set-Up	
2,5 kg	REF 5266.1
5,0 kg	REF 5266.2