

Acme Nickel Titan

CuNiTi 27°C		
Wire Size	T Af °C	3 Point Bend Restoring Force @ 1.5 mm unloading (gmf)
0.013	25° C - 29° C	57 gmf - 95 gmf
0.014	25° C - 29° C	75 gmf - 125 gmf
0.016	25° C - 29° C	105 gmf - 175 gmf
0.018	25° C - 29° C	150 gmf - 250 gmf
0.016x0.016	25° C - 29° C	150 gmf - 250 gmf
0.016x0.022	25° C - 29° C	210 gmf - 350 gmf
0.014x0.025	25° C - 29° C	195 gmf - 325 gmf
0.016x0.025	25° C - 29° C	258 gmf - 430 gmf
0.017x0.025	25° C - 29° C	282 gmf - 470 gmf
0.018x0.025	25° C - 29° C	300 gmf - 500 gmf
0.019x0.025	25° C - 29° C	327 gmf - 545 gmf
0.021x0.025	25° C - 29° C	486 gmf - 810 gmf

Quelle: ACME Monaco

CuNiTi 35°C		
Wire Size	T Af °C	3 Point Bend Restoring Force @ 1.5 mm unloading (gmf)
0.013	33° C - 37° C	30 gmf - 50 gmf
0.014	33° C - 37° C	39 gmf - 65 gmf
0.016	33° C - 37° C	84 gmf - 140 gmf
0.018	33° C - 37° C	105 gmf - 175 gmf
0.016x0.016	33° C - 37° C	129 gmf - 215 gmf
0.016x0.022	33° C - 37° C	198 gmf - 330 gmf
0.014x0.025	33° C - 37° C	156 gmf - 260 gmf
0.016x0.025	33° C - 37° C	210 gmf - 350 gmf
0.017x0.025	33° C - 37° C	225 gmf - 375 gmf
0.018x0.025	33° C - 37° C	255 gmf - 425 gmf
0.019x0.025	33° C - 37° C	300 gmf - 500 gmf
0.021x0.025	33° C - 37° C	363 gmf - 605 gmf

Quelle: ACME Monaco